

Alumina activada en bolitas de 1/8 pulgada Número de parte 920100

Descripción	Globular blanco
Especificaciones	
AREA ESPECIFICA DE LA SUPERFICIE	≥ 300 m ² /G
DENSIDAD	≥ 0.68 KG/L
FUERZA DE COMPRESION	≥ 80 N/P
ABSORCION ESTATICA (EN HUMEDAD RELATIVA DE 60%)	≥ 17.0%
VOLUMEN DEL PORO	0.38 ML/G
RITMO DE DESGASTE	0.40%
CONTENIDO DE OXIDO DE ALUMINIO	≥ 92%
PAIS DE ORIGEN	CHINA
Empaquetamiento	BOLSAS TEJIDAS DE 25 KG

AGM CONTAINER CONTROLS, INC.

3526 E Ft Lowell Rd, Tucson, AZ 85716 1-800-995-5590 FAX 520-881-4983
ventas@desecante.com www.desecante.com