

## Alumina activada en bolitas de 3/16 pulgadas Número de parte 920101

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Descripción                      | Globular blanco         |
| <b>Especificaciones</b>          |                         |
| AREA ESPECIFICA DE LA SUPERFICIE | ≥ 300 m <sup>2</sup> /G |
| DENSIDAD                         | ≥ 0.68 KG/L             |
| FUERZA DE COMPRESION             | ≥ 110 N/P               |
| ABSORCION ESTATICA (HR 60%)      | ≥ 17.0%                 |
| VOLUMEN DEL PORO                 | 0.38 ML/G               |
| RITMO DE DESGASTE                | 0.40%                   |
| CONTENIDO DE OXIDO DE ALUMINIO   | ≥ 92%                   |
| PAIS DE ORIGEN                   | CHINA                   |
| <b>Empaquetamiento</b>           | BOLSAS TEJIDAS DE 25 KG |

### AGM CONTAINER CONTROLS, INC.

3526 E Ft Lowell Rd., Tucson, AZ 85716 1-800-995-5590 FAX 520-881-4983  
ventas@desecante.com www.desecante.com